

BT 800 DEGREASER 8011-001



9.1.26

Beskrivelse:

Autocoat BT 800 Degreaser er velegnet til rengøring og affedtning af gamle laklag inkl. termoplastiske lakker. Den er også velegnet til affedtning af primere, sandinger og fillere før færdiglakering. Produktet er ikke aggressivt og anvendes hovedsagelig som silikonefjerner.

Overfladebehandling:

Affedtningsteknik:

1. Før der foretages en reparation eller omlakering af en eksisterende lak, er det nødvendigt at rengøre og affedte det pågældende emne.
2. Påfør Autocoat BT 800 Degreaser på en ren klud indtil den er gennemvædet. Rengør og affedt derefter overfladen, og vær sikker på at hele overfladen er våd. Umiddelbart herefter aftørres den stadig våde overflade med en ren tør bomuldsklud indtil overfladen er gennemtør.
3. Anvend altid forskellige klude til den våde affedtning og til aftørringen, da en enkelt klud bare vil flytte snavs og fedt i stedet for at fjerne det.
4. Meningen med rengøring og affedtning er at fjerne resterende olie, voks, silikone, sand m.m. Hvis dette undlades vil urenheder sætte sig fast i sliberidser, også efter en efterfølgende mat slibning, og vil senere vise sig i det endelige slutresultat.
5. Laksystemets vedhæftning vil lide alvorlig skade grundet de forurenede områder og der vil forekomme afskalninger med tiden.

Bemærk:

Skift ofte med rene klude, både til våd affedtning og til aftørring. For at undgå selvantændelse må våde klude aldrig smides i skraldespanden.

Særlig vejledning til rengøring og affedtning af karosserier:

- Det er vigtigt at der ikke forefindes tiloversblevne urenheder på overfladen efter den er rengjort og affedt.
- Dette vil bevirke vedhæftningsproblemer når lakken påføres. Lodrette dele skal derfor rengøres og affedtes først fra bunden og op og efterfølgende oppefra og nedefter.

Affedtning og kondensation på metal overflader:

- Når en overflade er blevet rengjort og affedt, vil opløsningsmidlet fordampe. Den varme der er nødvendig for fordampning, trækkes ud af overfladen som så bliver koldere end den omgivende temperatur. Det resulterer i at der dannes kondens (som ikke altid er synlig) på overfladen.
- Giv det fugtige affedtningsmiddel tilstrækkelig tid til at fordampe, og lad overfladen få den omgivende temperatur.
- Det første lag maling kan påføres så snart overfladen har opnået den samme temperatur som de omgivende omgivelser. For tidlig påføring af maling kan resultere i vedhæftningsproblemer.

Bemærk:

Det samme problem kan opstå hvis et køretøj stilles fra et koldt lokale til et varmt lokale, eller fra udendørs til indendørs. Lad køretøjerne få minimum en time til at akklimatisere sig. Dobbeltsidede køretøjer (især de isolerede) kan behøve et par timer mere.

Emballage:

5 liter .



BT 800 DEGREASER 8011-001

HELBRED & SIKKERHEDSDATA vedrørende Autocoat BT 800 Degreaser 8011-001:

EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførelse, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugerens ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugerens ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscv.com